

KSS 尼龙扎线带的储存与使用

储存方式:

KSS 尼龙扎线带是以高品质的尼龙66原料制造而成。尼龙原料的特性具 **吸湿性**，但又容易 **释出水份**，所以尼龙扎线带需加水处理并密封在塑胶袋，使品质维持在最适当状态。因此，如何保存密封的扎线带是非常重要的。

使用方式:

 °C	保存扎线带的理想环境，温度约在23°C，湿度在50%以上。
 勿开封	扎线带使用前，请勿开封，一旦开封请尽量在短时间内使用完毕。如果未能在短时间内用完一包的数量，请务必封包。
 勿高温	不要将扎线带直接曝晒在太阳底下，否则，建议使用抗UV的扎线带。
 勿近热源	避免 扎线带 靠近 热源，如 加热器、暖器…等产品。



KSS