

背胶使用须知

储存条件：胶带应储存在常温、常湿的室内环境，胶体本身虽无保存期限，但因离形纸上的离形剂-矽(silicone)会转移到胶体上，而影响粘力，一般存放期限约2年。

注意事项：1. 粘贴前，先清洁粘贴表面，避免灰尘、油污影响粘力。
2. 粘贴后，需加压15psi，静置一段时间(如下表)再使用。

胶系	压克力				橡胶
特性	初粘力较弱，后续较强且持久。				初粘力较佳，较不持久约耐用2年。
静置时间 →	初始	20分	1天	3天	贴上后可立即挂物。
强度变化 →	20%	50%	90%	100%	

※psi - 磅力每平方英寸 (pound per square inch)



KSS